

# SILICAT FIX AQUA

Fissativo all'acqua a base di silicato di potassio per esterno ed interno.

8897

07 - 01 - 2019

## DESCRIZIONE

Fissativo in fase acquosa a base di sol-silicato di potassio conforme alla Norma DIN 18363, ad alto potere di penetrazione e consolidamento, particolarmente indicato per facciate di edifici storici e residenziali ed ambienti interni.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottimo potere di adesione ai supporti minerali grazie alla reazione chimica di silicatizzazione.
- Conforme alla Norma DIN 18363
- Ottimo potere di penetrazione nei supporti porosi
- Uniforma gli assorbimenti
- Elevata permeabilità al vapore acqueo
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

## COLORE

Trasparente

## BRILLANTEZZA

Opaco

## DATI PRINCIPALI A 23° C e 50% U.R.

Peso specifico	Circa 1,1 kg/l
Contenuto solidi in volume	Circa 16%
Resa teorica	Circa 5-8 m <sup>2</sup> /l per strato in funzione della diluizione e delle condizioni del supporto
Tempi d'essiccazione	Secco al tatto: dopo 6 ore Ricopribile: dopo 12 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi

## ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.
Applicazione	Rullo/pennello
Diluyente consigliato	Acqua
Volume del diluyente	Max 1:1
Diametro dell'ugello	-
Pressione all'ugello	-
Solvente per la pulizia	Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso

## CICLI D'INTERVENTO

### Preparazione del supporto

Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Sigma Fungisol. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

### Fissativo

1 x Silicat Fix Aqua

### Finitura

2 x Sol Silikat Fassadenfarbe

2 x Bio Innensilikat S

2 x Bio Innensilikat W

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%. Non applicare il prodotto su muri assolati e proteggere le superfici trattate per almeno 48 ore dalla pioggia.

## VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

### SILICAT FIX AQUA – Specifica prodotto

Fissativo in fase acquosa a base di silicato di potassio conforme alla Norma DIN 18363 particolarmente indicato per facciate di edifici storici e residenziali. Con contenuto solidi in volume pari a circa 16%, peso specifico di circa 1,1 Kg/l e resa teorica 5-8 m<sup>2</sup>/l.