

AQUADUR GEWEBE

Rete di rinforzo elastico per linea Aquadur

8879

30 - 04 - 2020

DESCRIZIONE

Rete speciale d'armatura per facciate cavillate utilizzabile esclusivamente con Aquadur Grundfuller

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Rinforza la resistenza alla fessurazione nel sistema Aquadur
- Proprietà antiscivolo
- Flessibile e resistente alle pieghe
- Elevate proprietà elastiche

COLORE

Rete di colore bianco

BRILLANTEZZA

-

DATI PRINCIPALI

Allungamento alla rottura	6,30 mm
Resistenza alla trazione	6,80 N / mm
Grammatura	65 g / m ²
Spessore	0,28 mm

CICLI D'INTERVENTO**Preparazione del supporto**

Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Sigma Fungisol. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

Fissativo

Sigma Unigrund S	Solvente	Incolore	Per supporti sfarinanti
Sigmafix Universal	Acqua	Incolore	Per supporti in buone condizioni
Sigma Haftgrund Pigmentiert	Acqua	Pigmentato	Per supporti difficili
Sigmafix Impression	Solvente	Pigmentato	Per supporti sfarinanti

Ciclo d'applicazione

per lesioni più marcate e dinamiche (inferiori a 2 mm):

aprire le crepe e stuccare con Sigma Aquadur Fugenmasse o Sigma Aquadur Paste, ricordandosi di applicare il fissativo anche all'interno delle fessure. Successivamente Applicare uno strato di Sigma Aquadur Grundfuller (300 ml/m²): dopo l'applicazione del primo strato annegare immediatamente la rete d'armatura Sigma Aquadur Gewebe e mascherarla totalmente con il secondo strato di Sigma Aquadur Grundfuller (600 ml/m²) operando bagnato su bagnato.

Finire con due strati di Sigma Aquadur Deckfarbe Seidenmatt.