

## DESCRIZIONE

Fondo pigmentato leggermente ruvido a base di silicato di potassio, particolarmente indicato per facciate di edifici storici e residenziali.

Silikamat Prim è indicato per applicazioni su superfici a base di sistemi minerali (intonaci minerali, pitture a calce ed ai silicati).

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottima adesione ai supporti minerali grazie alla reazione chimica di silicizzazione.
- Conforme alle Norme DIN 18363 e NF 30-808 (<5% di componente organica)
- Permeabile al vapore acqueo classe V1 secondo norma EN 1062
- Aspetto opaco minerale
- Bassa presa di sporco
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

## COLORE

Bianco

## BRILLANTEZZA

Opaco

## DATI PRINCIPALI A 23° C e 50% U.R.

Peso specifico	Circa 1,52 kg/l
Contenuto solidi in volume	Circa 59%
Resa teorica	Circa 5-7 m <sup>2</sup> /l per strato in funzione della diluizione e delle condizioni del supporto
Tempi d'essiccazione	Secco al tatto: dopo 6 ore Ricopribile: dopo 24 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi

## ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.
Applicazione	Rullo/pennello
Diluente consigliato	Pronto all'uso
Volume del diluente	-
Diametro dell'ugello	-
Pressione all'ugello	-
Solvente per la pulizia	Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso

## CICLI D'INTERVENTO

### Preparazione del supporto

Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Sigma Fungisol. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

### Fissativo

1 x Silikamat Prim	Acqua	Pigmentato	Per supporti in buone condizioni
--------------------	-------	------------	----------------------------------

### Finitura

1 x Silikamat Talochè 2.5
---------------------------

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%. Non applicare il prodotto su muri assolati e proteggere le superfici trattate per almeno 48 ore dalla pioggia.

## VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

### SILIKAMAT PRIM – Specifica prodotto

Fondo pigmentato a base di silicato di potassio particolarmente indicato per facciate di edifici storici e residenziali. Con contenuto solidi in volume pari a circa 59%, peso specifico di circa 1,52 Kg/l e resa teorica 5-7 m<sup>2</sup>/l. Permeabilità al vapore acqueo classe V1 secondo norma EN 1062.