

SIGMALIFE READY VS TRASPARENTE

Impregnante trasparente a solvente, regolatore dell'umidità del legno

8132

30 - 08 - 2015

DESCRIZIONE

Impregnante trasparente per la protezione e decorazione dei manufatti in legno, per interni ed esterni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Enfatizza e nobilita le venature del legno
- Non filmogeno, regolatore dell'umidità del legno
- Facile applicazione
- Protegge il legno dall'aggressione biologica e fisica
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

COLORE

Trasparente.

BRILLANTEZZA

Opaco

DATI PRINCIPALI A 20° C e 50% U.R.

Peso specifico	Circa 0,81 Kg/l
Contenuto solido in volume	Circa 17%
Resa teorica	Circa 14 m ² /l in funzione delle condizioni del supporto.
Tempi d'essiccazione	Fuori polvere: dopo 2 ore Sovraverniciabile: dopo 16 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi
Punto d'infiammabilità (DIN 53213)	32° C

ISTRUZIONI PER L'USO

MISCELAZIONE	Prima dell'uso miscelare accuratamente il prodotto.
APPLICAZIONE	Pennello
Diluyente consigliato	Pronto all'uso
Volume del diluyente	-
Solvente per la pulizia	Thinner 20-05

SIGMALIFE READY VS TRASPARENTE

Impregnante trasparente a solvente, regolatore dell'umidità del legno

8132

30 - 08 - 2015

CICLI D'INTERVENTO

Preparazione del supporto

Legno: carteggiare e rimuovere eventuali tracce di unto e resina. Se vi sono vecchie pitturazioni rimuovere le parti non più ben aderenti al supporto e verificare la compatibilità con il sistema proposto. Prima di applicare il ciclo di protezione verificare che l'umidità del supporto non sia superiore al 20%.

Si ricorda che per l'applicazione di prodotti trasparenti è di fondamentale importanza una preparazione il più uniforme possibile del supporto.

Impregnazione

Applicazione dell'impregnante

1 x Sigmalife Ready VS

Solvente

Trasparente

Finitura

2 x Sigmalife DS Satin finitura cerata

2 X Sigmalife DS TX Satin finitura tissotropica a solvente

2 X Sigmalife DS TX Gloss finitura tissotropica a solvente

2 x Sigmalife Ready DS finitura cerata

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85. Controllare che l'umidità del supporto non sia superiore al 20%.

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

SIGMALIFE READY VS TRASPARENTE - Specifica Prodotto

Impregnante trasparente a solvente per legno, a base di resine sintetiche speciali. Per interni ed esterni, non filmogeno, regolatore d'umidità. Con contenuto solidi in volume pari a circa 17% e peso specifico di circa 0,81 Kg/l.