

DESCRIZIONE

Fondo di ancoraggio all'acqua pigmentato a base di resina acrilica per interni ed esterni. Idoneo su supporti poco assorbenti, vecchie pitture, CLS, pannelli in truciolare.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Elevata adesione su vecchie pitture
- Non ingiallente
- Grande opacità, forma una pellicola uniforme che facilita la copertura e valorizza le finiture con prodotti all'acqua
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

COLORE

Bianco

BRILLANTEZZA

Opaco

DATI PRINCIPALI A 20° C e 50% U.R.

Peso specifico	Circa 1,38 Kg/l (bianco)
Contenuto solido in volume	Circa 42%
Resa teorica/consumo teorico	Circa 8-11 m ² /l per strato in funzione della diluizione e delle condizioni del supporto.
Tempi d'essiccazione	Fuori polvere: 1 ora Ricopribile: dopo 6 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi (teme il gelo)
Punto d'infiammabilità (DIN 53213)	Non rilevante

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.		
Applicazione	Rullo/pennello	Spruzzo	Airless
Diluyente consigliato	Acqua	Acqua	Acqua
Volume del diluyente	5 - 10%	0 - 10%	0 - 10%
Diametro dell'ugello	-	1-2 mm	0,43-0,53 mm
Pressione all'ugello	-	3-4 atm	140 atm
Solvente per la pulizia	Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso		

CICLI D'INTERVENTO**Preparazione del supporto**

Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Sigma Fungisol.

Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

Fissativo

Applicazione del fissativo, in funzione del tipo di supporto:

1 x Sigmacryl Prim	Acqua	Pigmentato	Per supporti in buone condizioni
--------------------	-------	------------	----------------------------------

Finitura

Possono essere utilizzate tutte le idropitture della linea Sigma, con eccezione del sistema Sigma Siloxan che prevede appositi fissativi.

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%. Non applicare il prodotto su muri assolati e proteggere le superfici trattate per almeno 48 ore dalla pioggia.

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI**SIGMACRYL PRIM – Specifica Prodotto**

Fondo di ancoraggio all'acqua pigmentato, a base di resina acrilica. Ideale per supporti poco assorbenti, vecchie pitture, CLS, pannelli di truciolare.

Idrorepellente e permeabile al vapore acqueo. Resa teorica 8-11 m²/l

Con contenuto solidi in volume pari a circa 42% e peso specifico di circa 1,38 Kg/l