

DESCRIZIONE

Fissativo incolore a solvente, per supporti minerali nuovi e vecchi assorbenti e da consolidare: intonaci premiscelati, a calce e deumidificanti, calcestruzzo, fibrocemento, gesso, pietra arenaria e calcarea.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Elevato potere consolidante
- Buone proprietà di penetrazione nel supporto
- Buona permeabilità al vapore acqueo
- Resistente agli alcali
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

COLORE

Incolore

BRILLANTEZZA

Opaco

DATI PRINCIPALI A 20° C e 50% U.R.

Peso specifico	Circa 0,84 Kg/l
Contenuto solidi in volume	Circa 19%
Resa teorica	Circa 11 m ² /l per strato in funzione della diluizione e delle condizioni del supporto
Tempi d'essiccazione	Secco al tatto 6 ore. Secco in profondità 8 ore. Ricopribile: dopo 8 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi
Punto d'infiammabilità (DIN 53213)	29°C

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.
APPLICAZIONE	Pennello
Diluente consigliato	Thinner 20-05
Volume del diluente	Max. rapporto 1:1
Diametro dell'ugello	-
Pressione all'ugello	-
Solvente per la pulizia	Thinner 20-05

CICLI D'INTERVENTO

Preparazione del supporto

Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti.

In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Sigma Fungisol.

Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

Fissativo

Applicazione del fissativo, in funzione del tipo di supporto:

1 x Sigma Unigrund S

A solvente trasparente

Finitura

Possono essere utilizzati tutti i prodotti acrilici e vinilici per facciate e decorativi.

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%. Non applicare il prodotto su muri assolati e proteggere le superfici trattate per almeno 48 ore dalla pioggia.

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

SIGMA UNIGRUND S – Specifica Prodotto

Fissativo incolore a solvente, per supporti minerali nuovi e vecchi assorbenti e da consolidare:

intonaci premiscelati, a calce e deumidificanti, calcestruzzo, fibrocemento, gesso, pietra arenaria e

calcarea. Elevato potere consolidante. Resa 11 m²/l. Con contenuto solidi in volume pari a circa 19% e peso specifico di circa 0,84 Kg/l