

# SIGMA MAXIMA 50

Pittura murale lavabile diluibile al 50%

8231

30 - 08 - 2015

## DESCRIZIONE

Pittura murale lavabile per interni. Finitura ad elevate prestazioni diluibile fino al 50% con acqua.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Buona resistenza all'abrasione umida classe 2 secondo EN 13300
- Buon potere coprente, classe 2 secondo EN 13300
- Ottima dilatazione e facile da applicare
- VOC < 1 g/l.
- Pittura E.L.F. (*Emission-und losemittelfrei*), totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi.
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (VOC) nell'ambiente

## COLORE

Bianco

## BRILLANTEZZA

Opaco profondo (circa 2,3% gloss a 60°)

## DATI PRINCIPALI A 20° C e 50% U.R.

Peso specifico	Circa 1,50 Kg/l (bianco)
Contenuto solido in volume	Circa 40,33%
Resa teorica/consumi	Circa 12-14 m <sup>2</sup> /l per strato in funzione della diluizione e delle condizioni del supporto
Tempi d'essiccazione	Secco al tatto: 1 ora. Ricopribile: dopo 6-8 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi (teme il gelo)
Punto d'infiammabilità (DIN 53213)	Non rilevante

## ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.		
Applicazione	Rullo/pennello	Spruzzo	Airless
Diluente consigliato	Acqua	Acqua	Acqua
Volume del diluente	30 - 50%	30 - 50%	30 - 50%
Diametro dell'ugello	-	1-2 mm	0,43-0,53 mm
Pressione all'ugello	-	3-4 atm	150 atm
Solvente per la pulizia	Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso		

**CICLI D'INTERVENTO****Preparazione del supporto**

Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti.

In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Sigma Fungisol.

Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

**Fissativo**

Applicazione del fissativo, in funzione del tipo di supporto:

1 x Sigmacryl Prim	Acqua	Pigmentato	Per supporti in buone condizioni
1 x Sigmax Universal	Acqua	Incolore	Per supporti in buone condizioni
1 x Sigmaprim Assist	Acqua	Pigmentato	Per supporti in buone condizioni
1 x Sigmaprim Silgrund	Acqua	Pigmentato	Per uniformare superfici leggermente irregolari

**Finitura**

2 x SIGMA MAXIMA 50

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%.

**VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI****SIGMA MAXIMA 50 – Specifica prodotto**

Pittura lavabile murale per interni. Resistenza all'abrasione umida classe 2 secondo la norma EN 13300. Pittura ad elevate prestazioni diluibile fino al 50% con acqua. Resa teorica 12-14 m<sup>2</sup>/l per strato, con contenuto solidi in volume pari a circa 40,33% e peso specifico di circa 1,53 Kg/l.