

DESCRIZIONE

Fondo pigmentato riempitivo acrilico all'acqua per esterni ed interni additivato ai silicati. Indicato per intonaci vecchi e nuovi, premiscelati. Ideale per uniformare la struttura superficiale dei supporti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottimo potere riempitivo;
- Ottima permeabilità al vapore acqueo classe V1 secondo EN 1062;
- Ottima adesione;
- Ideale per intonaci macroporosi
- Granulometria massima 500 µm
- VOC < 1 g/l;
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (VOC) nell'ambiente

COLORE

Bianco

BRILLANTEZZA

Opaco

DATI PRINCIPALI A 20° C e 50% U.R.

Peso specifico	Circa 1,59 Kg/l
Contenuto solido in volume	Circa 52%
Resa teorica/consumo teorico	Circa 2-5 m ² /l per strato in funzione della diluizione e delle condizioni del supporto
Tempi d'essiccazione	Secco al tatto: 1 ora Ricopribile: dopo 8-12 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi
Punto d'infiammabilità (DIN 53213)	Non rilevante

ISTRUZIONI PER L'USO

MISCELAZIONE	Miscelare accuratamente prima dell'uso.
APPLICAZIONE	Pennello, rullo
Diluyente consigliato	acqua
Volume del diluyente	10-20%
Diametro dell'ugello	-
Pressione all'ugello	-
Solvente per la pulizia	Acqua immediatamente dopo l'uso

CICLI D'INTERVENTO**Preparazione del supporto**

Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti.

In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Sigma Fungisol.

Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

N.B. In caso di fenomeno di umidità di risalita e presenza di cicli di risanamento valutare sempre la percentuale di umidità del supporto

Fissativo

Applicazione del fissativo, in funzione del tipo di supporto:

1 x SigmaPrim Silgrund Acqua Pigmentato

Finitura

Possono essere utilizzate tutte le pitture murali all'acqua della gamma Sigma Coatings.

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%. Non applicare il prodotto su muri assolati e proteggere le superfici trattate per almeno 48 ore dalla pioggia.

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI**SIGMAPRIM SILGRUND – Specifica prodotto**

Fondo pigmentato riempitivo acrilico all'acqua per esterni e interni additivato ai silicati. Resa teorica 2-5 m²/l. Con contenuto solidi in volume pari a circa 52% e peso specifico di circa 1,59 Kg/l.