

SILIKAMAT D2 FIXATEUR

8891

Fissativo all'acqua a base di silicato di potassio per esterno ed interno.

01 - 02 - 2017

DESCRIZIONE

Fissativo a base di silicato di potassio, particolarmente indicato per facciate di edifici storici e residenziali ed ambienti interni.

Silikamat D2 Fixateur è indicato per la diluizione della finitura Silikamat D2.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottimo potere di adesione ai supporti minerali grazie alla reazione chimica di silicatizzazione.
- Conforme alle Norme DIN 18363 e NF 30-808 (<5% di componente organica)
- Ottimo potere di penetrazione nei supporti porosi
- Ideale per la diluizione della finitura SILIKAMAT D2
- Classe A+ secondo Grenelle II
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

COLORE

Trasparente

BRILLANTEZZA

Opaco

DATI PRINCIPALI A 23° C e 50% U.R.

Peso specifico	Circa 1,04 kg/l
Contenuto solidi in volume	Circa 11%
Resa teorica	Circa 9-11 m ² /l per strato in funzione della diluizione e delle condizioni del supporto
Tempi d'essiccazione	Secco al tatto: dopo 6 ore Ricopribile: dopo 24 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.
Applicazione	Rullo/pennello
Diluyente consigliato	-
Volume del diluyente	Vedi Tabella
Diametro dell'ugello	-
Pressione all'ugello	-
Solvente per la pulizia	Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso

SILIKAMAT D2 FIXATEUR

Fissativo all'acqua a base di silicato di potassio per esterno ed interno.

8891

01 - 02 - 2017

SISTEMA SILIKAMAT D2 SU SUPPORTI MINERALI IN INTERNO ED ESTERNO		
SUPPORTI	SUPPORTI LISCI	SUPPORTI STRUTTURATI
IMPREGNAZIONE	SILIKAMAT D2 DIL. 1:1 CON SILIKAMAT D2 FIXATEUR	SILIKAMAT D2 DIL. 1:1 CON SILIKAMAT D2 FIXATEUR
1° STRATO	1 STRATO DI SILIKAMAT D2 TAL QUALE	SILIKAMAT D2 DIL. 8:2 CON SILIKAMAT D2 FIXATEUR
2° STRATO	1 STRATO DI SILIKAMAT D2 TAL QUALE	SILIKAMAT D2 DIL. 8:2 CON SILIKAMAT D2 FIXATEUR

SISTEMA SILIKAMAT D2 SU SUPPORTI VECCHI E/O ORGANICI IN INTERNO ED ESTERNO		
SUPPORTI	SUPPORTI LISCI	SUPPORTI STRUTTURATI
1° STRATO	1 STRATO DI SILIKAMAT D2 TAL QUALE	SILIKAMAT D2 DIL. 8:2 CON SILIKAMAT D2 FIXATEUR
2° STRATO	1 STRATO DI SILIKAMAT D2 TAL QUALE	SILIKAMAT D2 DIL. 9:1 CON SILIKAMAT D2 FIXATEUR

CICLI D'INTERVENTO

Preparazione del supporto

Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Sigma Fungisol. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

Fissativo

1 x Silikamat D2 (vedi tabella)

Finitura

2 x Silikamat D2 (vedi tabella)

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%. Non applicare il prodotto su muri assolati e proteggere le superfici trattate per almeno 48 ore dalla pioggia.

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

SILIKAMAT D2 FIXATEUR – Specifica prodotto

Fissativo a base di silicato di potassio particolarmente indicato per facciate di edifici storici e residenziali ed ambienti interni. Con contenuto solidi in volume pari a circa 11%, peso specifico di circa 1,04 Kg/l e resa teorica 9-11 m²/l.