

DESCRIZIONE

Fissativo silossanico a solvente ideale per il trattamento d'intonaci nuovi, superfici molto assorbenti o sfarinati, intonaci premiscelati, pietre naturali, intonaci a calce, ai silicati ed intonaci deumidificanti. Idrorepellente alla pioggia e permeabile al vapore acqueo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Fissativo a solvente del sistema SIGMA SILOXAN
- Buone proprietà di penetrazione nel supporto
- Permeabile al vapore acqueo
- Resistente agli alcali
- Idrorepellente
- Applicabile anche su finiture alla calce e ai silicati di potassio.
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

COLORE

Incolore

BRILLANTEZZA

Non rilevante

DATI PRINCIPALI A 20° C e 50% U.R.

Peso specifico	Circa 0,89 Kg/l
Contenuto solido in volume	Circa 12%
Resa teorica/consumo teorico	Circa 5-6 m ² /l (0,170 l/m ²) in funzione delle condizioni del supporto
Tempi d'essiccazione	Secco al tatto: 6 ore Secco in profondità: 12 ore Ricopribile: dopo 12 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi
Punto d'infiammabilità (DIN 53213)	26° C

ISTRUZIONI PER L'USO

MISCELAZIONE	Miscelare accuratamente prima dell'uso.
APPLICAZIONE	Pennello
Diluyente consigliato	Pronto all'uso
Volume del diluyente	-
Diametro dell'ugello	-
Pressione all'ugello	-
Solvente per la pulizia	Thinner 20 - 05

CICLI D'INTERVENTO**Preparazione del supporto**

Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Sigma Fungisol. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

Fissativo

Applicazione del fissativo, in funzione del tipo di supporto:

Sigma Fix Syn	Solvente	Incolore	Per supporti sfarinanti
---------------	----------	----------	-------------------------

Finitura

2 x Sigma Siloxan Topcoat
1 x Sigma Siloxan Putz

N.B. per realizzare effetti decorativi applicare Sigma Siloxan Lasurbasis diluito secondo l'effetto desiderato

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%. Non applicare il prodotto su muri assalati e proteggere le superfici trattate per almeno 48 ore dalla pioggia.

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI**SIGMA FIX SYN – Specifica prodotto**

Fissativo silossanico al solvente. Ideale per il trattamento di intonaci nuovi, superfici molto assorbenti o sfarinanti, intonaci premiscelati, pietre naturali, intonaci a calce e ai silicati ed intonaci deumidificanti. Idrorepellente e permeabile al vapore acqueo. Elevato potere consolidante. Resa teorica 5-6 m²/l in funzione delle condizioni del supporto. Con contenuto solidi in volume pari a circa 12% e peso specifico di circa 0,89 Kg/l