

**DESCRIZIONE**

Rivestimento acril-silossanico a spessore per superfici esterne, disponibile con granulometria da 1, 1,5 e 2,2 mm.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Elevata resistenza alle intemperie
- Ottima idrorepellenza, classe W3 secondo la norma Europea EN 1062-3 ( $w < 0,1 \text{ Kg / m}^2 \text{ h}^{1/2}$ )
- Elevata traspirabilità, classe V1 secondo la norma Europea EN 1062-1 ( $S_d < 0,14 \text{ m}$ )
- Resistente alla proliferazione di muffe e funghi
- Ottimo potere riempitivo e mascherante
- Idonei alle valutazioni ETA 18/1013 Sigmaisol EPS e ETA 18/1012 Sigmaisol MW
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente
- **Codifica prodotto EN 1062: G3-E5-S3-V1-W3-A0-C0**

**COLORE**

Bianco. Altre tinte realizzabili con il sistema SigmaTint Absolu

**BRILLANTEZZA**

Opaco

**DATI PRINCIPALI A 20° C e 50% U.R.**

Peso specifico	Circa 1,85 Kg/l (bianco)
Contenuto solidi in volume	Circa 67 %
Resa teorica	1 mm: 1,5 – 2,0 Kg/m <sup>2</sup> 1,5 mm: 2,0 – 2,2 Kg/m <sup>2</sup> 2,2 mm: 2,3 – 2,6 Kg/m <sup>2</sup>
Tempi d'essiccazione	Le rese sono in funzione delle condizioni del supporto Secco al tatto: dopo 3- 6 ore Secco in profondità: dopo 24 ore Ricopribile: dopo 8-12 ore
Vita di stoccaggio, in luogo fresco ed asciutto	12 mesi (teme il gelo)
Punto d'infiammabilità (DIN 53213)	Non rilevante

**ISTRUZIONI PER L'USO**

MISCELAZIONE	Prima dell'uso miscelare il prodotto accuratamente
APPLICAZIONE	a) stendere il prodotto con frattazzo in acciaio inox b) livellare ed uniformare la superficie con frattazzo in plastica
Volume del diluente	Pronto all'uso
Solvente per la pulizia	Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso

**CICLI D'INTERVENTO****Preparazione del supporto**

Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Sigma Fungisol. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

**Fissativo**

Applicazione del fissativo, in funzione del tipo di supporto:

1 x Siloxan Fix Syn	Solvente	Incolore	Per supporti sfarinanti
1 x Sigmafix Impression	Solvente	Pigmentato	Per supporti sfarinanti
1 x Siloxan Fix Plus	Acqua	Incolore	Per supporti in buone condizioni
1 x Sigmacryl Prim	Acqua	Pigmentato	Per supporti in buone condizioni
1 x Sigmaprim Assist	Acqua	Pigmentato	Per supporti in buone condizioni
1 x Acrylsiloxan Fillprimer	Acqua	Pigmentato	Per uniformare superfici leggermente irregolari
1 x Haftgrund Pigmentiert	Acqua	Pigmentato	Per supporti difficili

**Finitura**

1 o 2 x Sigmafaçade Putz AS in base alle condizioni del supporto

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%. Non applicare il prodotto su muri assolati e proteggere le superfici trattate per almeno 48 ore dalla pioggia.

**VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI****SIGMAFAÇADE PUTZ AS - Specifica prodotto**

Rivestimento acril-silossanico a spessore tipo Sigmafaçade Putz AS per superfici esterne, disponibile con granulometria da 1, 1,5 e 2,2 mm. Con peso specifico di circa 1,85 Kg/l, contenuto di solidi in volume pari a circa 67%.